

# IMPRITEK

## Primário Hydro Pliolite®

---

**DEFINIÇÃO**

Primário à base de resinas Hydro Pliolite® em dispersão aquosa.

---

**UTILIZAÇÃO**

Interior / Exterior

Como primário sobre superfícies novas ou antigas, baseadas em cimento ou massas de ligantes hidráulicos e sobre tintas antigas em bom estado.

---

**PROPRIEDADES**

- . Excelente aderência e fixação sobre qualquer suporte
  - . Secagem rápida
  - . Excelente permeabilidade ao vapor de água.
- 

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>Cor</b>	Cinza claro
<b>Aspecto do filme seco</b>	Áspero, mate
<b>Densidade</b>	1,30 ± 0,10
<b>Viscosidade</b>	55 ± 5 P
<b>Teor de sólidos</b>	35 ± 2% em volume
<b>Ponto de inflamação</b>	> 100°C
<b>Tempo de secagem</b>	Superficial: 1 hora Para repintura: 24 horas
<b>Material de aplicação</b>	Trincha ou rolo
<b>Diluição</b>	Pronto a aplicar
<b>Limpeza</b>	Água
<b>Rendimento</b>	8 – 10 m <sup>2</sup> /L/demão
<b>COV</b>	Valor limite da UE para este produto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

---

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, gordura ou poeira.

Se necessário, proceder a saneamento com SOLUÇÃO ANTIFUNGOS E ANTIALGAS.

---

**PROCESSO DE APLICAÇÃO**

Aplicação normalmente em 1 demão sem diluição.

---

**RECOMENDAÇÕES**

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

---

**CONSERVAÇÃO**

12 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.

---