

# TEKFIRST

## Primário/Acabamento antimanchas

---

### DEFINIÇÃO

Produto aquoso baseado em ligante acrílico e pigmentação especial.

---

### UTILIZAÇÃO

Interior / Exterior.

No isolamento de manchas diversas provenientes do substrato, nomeadamente, manchas de humidade, nicotina, fumos, marcador; permitindo a sua fácil cobertura e evitando a migração de produtos para o acabamento final. É também indicado para a cobertura de substratos difíceis e muito heterogéneos como estuque projetado. Promotor de aderência sobre pinturas envelhecidas em bom estado, madeira, plástico, azulejos, cerâmica e metais não ferrosos. Pode ser usado como primário em 1 demão ou acabamento em 2 demãos. Indicado para obter um acabamento rápido no próprio dia devido à sua grande opacidade e rápida repintura.

---

### PROPRIEDADES

- . Excelente opacidade e uma boa capacidade de penetração
  - . Efeito bloqueante sobre as manchas mais comuns, nomeadamente humidade evitando a sua migração
  - . Funciona como primário e acabamento.
- 

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Cor</b>	Branco e cores
<b>Aspecto do filme seco</b>	Liso, mate
<b>Densidade</b>	1,46 ± 0,10
<b>Viscosidade</b>	56 ± 4 Poises
<b>Teor de sólidos</b>	60 ± 3% em volume
<b>Ponto de inflamação</b>	> 100°C
<b>Tempo de secagem</b>	Superficial: 30 minutos - Para repintura: 2 horas (wet on wet) / 4 horas (2ª demão com um produto diferente)
<b>Material de aplicação</b>	Trincha, rolo ou pistola.
<b>Diluição e Limpeza</b>	Água
<b>Rendimento</b>	10 – 12,5 m <sup>2</sup> /L/demão
<b>COV</b>	Valor limite da UE para este produto (cat. A/g): 30g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

---

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, livre de poeira e eflorescência. Substratos demasiado lisos ou vidrados devem ser despolidos com lixa fina.

---

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

. Como primário: Aplicar 1 a 2 demãos de TEKFIRST, de preferência, sem diluição, de modo a cobrir quase totalmente as manchas observadas, respeitando sempre o intervalo entre demãos. Em casos especiais de manchas de substâncias extremamente hidrossolúveis, pode ser necessário aplicar também uma demão do primário de base solvente TEKFIX. Em seguida, aplicar tinta plástica como acabamento.

. Como primário e acabamento: Também é possível a sua utilização para obter um acabamento mais rápido devido ao seu grande poder de cobertura e permitir uma aplicação em 2 demãos num só dia, sistema wet on wet, aplicar uma segunda demão do produto logo após a primeira demão ficar completamente fosca.

---

### RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

---

### CONSERVAÇÃO

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.

---

Os valores são determinados em ambiente laboratorial controlado (T = 23 ± 2°C e HR = 50 ± 5%). Consoante a cor do produto, algumas características poderão variar sensivelmente. O comportamento do produto dependerá não só do cumprimento das indicações prescritas, mas também das condições específicas tais como o suporte. As aplicações particulares do produto deverão ser objeto de ensaio prévio e decorrem sob a responsabilidade do Cliente. Para esclarecimento de dúvidas, consultar os serviços técnicos.