

TEKMAT GLY

Tinta Primário / Acabamento gliceroftálica

DEFINIÇÃO

Tinta Primário / Acabamento mate sem tensão, à base de resinas longas em óleo, isola e disfarça as manchas.

UTILIZAÇÃO

Interior

Para a renovação e decoração interiores nomeadamente sobre fundos difíceis.

PROPRIEDADES

- . Sem tensão: não descola as tintas antigas
- . Isola e disfarça as manchas (humidade, nicotina, fumo)
- . Aspetto mate absoluto regular e homogéneo disfarça os ligeiros defeitos dos fundos
- . Excelente opacidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Branco e cores
Aspecto do filme seco	Liso, mate
Densidade	1,6 ± 0,05
Viscosidade	30 ± 5 P
Teor de sólidos	57 ± 2% em volume
Tempo de secagem	Superficial: 2 horas Para repintura: (wet on wet) ou após 24 horas
Material de aplicação	Trincha, rolo ou pistola.
Diluição	DILUENTE SINTÉTICO
Limpeza	DILUENTE SINTÉTICO
Rendimento	8 – 10 m ² /L/demão
COV	Valor limite da UE para este produto (cat. IIA/g): 350g/l (2010). Este produto contém no máx. 350 g/l COV.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, gordura ou poeira. Em repintura, remover toda a película mal aderente ou fragilizada.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

- . Aplicação « wet on wet » : aplicar uma segunda demão do produto logo após a primeira demão ficar completamente fosca.
- . Em repintura, com a mesma ou com outra tinta interior, aguardar a secagem completa da 1ª demão (24 h mínimo) antes de aplicar a 2ª demão.

RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

CONSERVAÇÃO

12 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.

Os valores são determinados em ambiente laboratorial controlado (T = 23 ± 2°C e HR = 50 ± 5%). Consoante a cor do produto, algumas características poderão variar sensivelmente. O comportamento do produto dependerá não só do cumprimento das indicações prescritas, mas também das condições específicas tais como o suporte. As aplicações particulares do produto deverão ser objeto de ensaio prévio e decorrem sob a responsabilidade do Cliente. Para esclarecimento de dúvidas, consultar os serviços técnicos.