

# SPORTEK D300

## Tinta concentrada marcação de relvados com diluição 300%

### DEFINIÇÃO

Tinta mate à base de pigmento específico em dispersão aquosa, apresentando uma cor branca intensa.

### UTILIZAÇÃO

Interior / Exterior

Para a marcação de relvados desportivos (campos de relvados) ou outros, no interior ou no exterior.

### PROPRIEDADES

- . Baixa toxicidade
- . pH compatível com terrenos desportivos de relvados ou terra batida
- . Inofensivo para a relva
- . Grande poder opacificante e resistente à chuva

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Cor</b>	Branco
<b>Aspecto do filme seco</b>	Liso, mate
<b>Densidade</b>	1,65 ± 0,05
<b>Viscosidade</b>	8000 + 500 mPa.s
<b>Teor de sólidos</b>	75 ± 2% em volume
<b>Ponto de inflamação</b>	> 100°C
<b>Tempo de secagem</b>	Superficial: 1 hora
<b>Material de aplicação</b>	Pulverizador ou rolo especial
<b>Diluição</b>	Água
<b>Limpeza</b>	Água
<b>Rendimento</b>	12 - 16 m <sup>2</sup> /Kg/demão 32 - 40 m <sup>2</sup> /Kg para manutenção 1,1 Kg de tinta para a marcação de um terreno de futebol ou rugby
<b>COV</b>	Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30g/l (2010). Este produto contém no máx. 1 g/l COV.

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície deve estar seca e limpa.

Aplicar após o corte da relva. Remover toda a relva cortada.

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicação em 1 demão (1 passagem).

O produto pode ser diluído entre 1:3 em volume

### RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

### CONSERVAÇÃO

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.

Os valores são determinados em ambiente laboratorial controlado (T = 23 ± 2°C e HR = 50 ± 5%). Consoante a cor do produto, algumas características poderão variar sensivelmente. O comportamento do produto dependerá não só do cumprimento das indicações prescritas, mas também das condições específicas tais como o suporte. As aplicações particulares do produto deverão ser objeto de ensaio prévio e decorrem sob a responsabilidade do Cliente. Para esclarecimento de dúvidas, consultar os serviços técnicos.