TEKMARK VERNIZ

Verniz acrílico para pavimentos

DEFINIÇÃO

Verniz acrílico incolor monocomponente à base de solvente para pavimentos, especialmente desenvolvido para uso urbano, com o objetivo de proteger e aumentar a durabilidade de revestimentos de resinas de metacrilato nas tintas acrílicas de sinalização. Seu aspeto liso e brilhante reduz a penetração de sujidade.

UTILIZAÇÃO

Interior / Exterior

PROPRIEDADES

- . Não amarelece
- . Resistente à abrasão
- . Boa lavabilidade
- . Sem tolueno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Incolor
Aspecto do filme seco	Liso, brilhante
Brilho	>80
Densidade	0,98 ± 0,02
Viscosidade	60-70 seg. F4
Teor de sólidos	40 ± 2% em volume
Ponto de inflamação	> 37°C
Tempo de secagem	Superficial: 1 hora Em profundidade: 8 horas
Material de aplicação	Escova, rolo ou pistola
Diluição	DILUENTE ACRILICO
Limpeza	DILUENTE ACRILICO
Rendimento	5 m ² /Kg /demão

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Para revestimentos à base de hidrocarbonetos, o substrato deve estar limpo, seco e livre de materiais aderentes (poeira, cascalho, gordura, óleo, etc.). Para substratos novos, a aplicação deve ser realizada pelo menos 1 mês depois, até que todos os óleos tenham sido removidos.

Para pintura de estradas ou no revestimento de metacrilato, o substrato deve estar limpo, seco e isento de materiais não aderentes (pó, cascalho, gordura, óleo, etc.).

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Rolo: pelo curto de 8 a 10 mm, ter cuidado para não aplicar uma camada muito espessa (espessura máxima 250 g/m²) pois existe risco de secagem prolongada. Espalhe o produto uniformemente.

Airless: bico de baixo fluxo (0,017 polegadas) - pressão 60-70 bar

O TEKMARK VERNIZ pode ser misturado com as nossas tintas para estradas à base de solventes: cerca de 20% no máximo, para melhorar a resistência e o brilho (efeito acetinado) das nossas tintas.

RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

CONSERVAÇÃO

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.

Os valores são determinados em ambiente laboratorial controlado (T = 23 ± 2°C e HR = 50 ± 5%). Consoante a cor do produto, algumas características poderão variar sensivelmente. O comportamento do produto dependerá não só do cumprimento das indicações prescritas, mas também das condições específicas tais como o suporte. As aplicações particulares do produto deverão ser objeto de ensaio prévio e decorrem sob a responsabilidade do Cliente. Para esclarecimento de dúvidas, consultar os serviços técnicos.