

TEKLAC'S MATE

Esmalte Sintético

DEFINIÇÃO

Esmalte baseado em veículo alquídico longo em óleo.

UTILIZAÇÃO

Interior/Exterior

Como acabamento sobre superfícies de madeira, metais e outros materiais de construção, em ambientes pouco ou moderadamente agressivos.

PROPRIEDADES

- . Excelente retenção de cor
 - . Grande facilidade de aplicação
 - . Boa resistência à intempérie
-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Branco e cores
Aspecto do filme seco	Liso, mate
Brilho	10 ângulo 85
Densidade	1,14 ± 0,15 (na cor branca)
Viscosidade	110 ± 4 KU
Teor de sólidos	50 ± 2%, em volume (na cor branca)
Ponto de inflamação	> 30°C
Tempo de secagem	Superficial: 6 – 8 horas Para repintura: 24 horas
Material de aplicação	Trincha ou rolo
Diluição	Diluyente Sintético
Limpeza	Diluyente Sintético
Rendimento	8 – 10 m ² /L/demão
COV	Valor limite da UE para este produto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 500 g/l COV.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Em madeira, o TEKLAC'S Mate pode ser aplicado diretamente ou sobre Subcapa, após lixagem e desde que a superfície esteja seca e bem limpa. Em metais, aplicar um primário anticorrosivo adequado. Sobre ferro ou aço, utilizar Primário Metal. Em metais não ferrosos ou galvanizados, utilizar Primário Metal. Em repintura, remover toda a película mal aderente ou fragilizada.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicação normalmente em 2 demãos:

- Aplicar tal qual ou ligeiramente diluído (até ao máx. de 5%).
-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Todas as resinas alquídicas/sintéticas, nomeadamente as presentes no TEKLAC'S, sofrem de um processo de amarelecimento resultante da oxidação e envelhecimento natural. Na ausência da luz este processo é mais acelerado pelo que em cores claras este fenómeno torna-se mais evidente.

RECOMMANDATION A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

CONSERVAÇÃO

12 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco

Os valores são determinados em ambiente laboratorial controlado (T = 23 ± 2°C e HR = 50 ± 5%). Consoante a cor do produto, algumas características poderão variar sensivelmente. O comportamento do produto dependerá não só do cumprimento das indicações prescritas, mas também das condições específicas tais como o suporte. As aplicações particulares do produto deverão ser objeto de ensaio prévio e decorrem sob a responsabilidade do Cliente. Para esclarecimento de dúvidas, consultar os serviços técnicos.