

TEKLASUR

Lasur Aquoso

DEFINIÇÃO

Produto impregnante para madeiras, tipo lasur, formulado com resinas acrílicas em dispersão aquosa e características decorativas.

UTILIZAÇÃO

Interior / Exterior

Na proteção e decoração de superfícies de madeira com acabamento acetinado.

PROPRIEDADES

- . Acabamento acetinado
- . Excelente resistência à humidade e ao desenvolvimento de fungos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Incolor, Carvalho natural, carvalho médio, pinho, castanheira, cerejeira, mogno, noqueira, branco e cinza
Aspecto do filme seco	Acetinado
Densidade	1,03 ± 0,02
Viscosidade	10-20 P.
Teor de sólidos	26 ± 2% em volume
Ponto de inflamação	> 100°C
Tempo de secagem	Superficial: 1 - 2 horas Para repintura: 10 - 12 horas
Material de aplicação	Trincha
Diluição	Pronto a aplicar Se necessário, para acerto de viscosidade, diluir até 5% com água
Limpeza	Água
Rendimento	10 – 12 m ² /L/demão
COV	Valor limite da UE para este produto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx.: 130 g/ COV.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície deve estar limpa e seca, devendo em madeira proceder-se a afagamento e lixagem para eliminar a eventual presença de óleos e ceras. Retirar o verniz anterior se a superfície estiver envernizada.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicar 2 a 3 demãos de TEKLASUR (a cor pretendida obtêm-se após a aplicação da 2ª demão), lixar entre demãos de preferência com lã de aço nº 0, ou com lixa superfina.

RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

CONSERVAÇÃO

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.
