

PROcril

Tinta acrílica exterior

DEFINIÇÃO

Tinta baseada em emulsão de copolímero acrílico e pigmentos selecionados, apresentando um acabamento tipo aveludado de alta qualidade, facilidade de aplicação e resistência à intempérie e luz solar.

UTILIZAÇÃO

Exterior

Como acabamento sobre superfícies em reboco, estuque, fibrocimento, betão e outras. Não fissura quando aplicada em espessuras elevadas, sendo por isso adequada à repintura de tintas texturadas ou rebocos muito agressivos e irregulares.

PROPRIEDADES

- . Boa cobertura
- . Elevada resistência a alcalinidade
- . Alta resistência aos UV e grande durabilidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Branco
Aspecto do filme seco	Liso, semi-mate
Brilho	8 ± 2 – ângulo 85°
Densidade	$1,30 \pm 0,10$
Viscosidade	80 ± 5 P
Teor de sólidos	$43 \pm 2\%$ em volume
Ponto de inflamação	$> 100^\circ\text{C}$
Tempo de secagem	Superficial: 30 minutos Para repintura: 4 horas
Material de aplicação	Trincha, rolo ou pistola
Diluição	Água
Limpeza	Água
Rendimento	$9 - 11$ m ² /L/demão
COV	Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, gordura ou poeira. Em substratos mais alcalinos e em rebocos muito gizantes, aplicar previamente o primário TEKFIX. Sobre pladur, utilizar o primário PROprim. Em repintura, remover toda a película mal aderente ou fragilizada e aplicar previamente o primário ISOLTEK.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicação normalmente em 2 a 3 demãos:

- A primeira diluir entre 10 e 15%
- As seguintes, diluir ligeiramente máx. de 5%.

RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

CONSERVAÇÃO

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.

Os valores são determinados em ambiente laboratorial controlado ($T = 23 \pm 2^\circ\text{C}$ e $HR = 50 \pm 5\%$). Consoante a cor do produto, algumas características poderão variar sensivelmente. O comportamento do produto dependerá não só do cumprimento das indicações prescritas, mas também das condições específicas tais como o suporte. As aplicações particulares do produto deverão ser objeto de ensaio prévio e decorrem sob a responsabilidade do Cliente. Para esclarecimento de dúvidas, consultar os serviços técnicos.