

PROprim

Primário Aquoso

DEFINIÇÃO

Primário aquoso pigmentado, opaco, baseado numa emulsão acrílica em dispersão aquosa, possuindo boa aderência, capacidade de selagem do suporte.

UTILIZAÇÃO

Interior / Exterior

Na regularização de absorção de substratos que apresentam diferentes graus de absorção e de difícil cobertura, em reboco, fibrocimento, pladur e estuques projetados.

PROPRIEDADES

- . Opacificante
 - . Regularizador de absorção do substrato
 - . Promotor de aderência
-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Branco
Aspecto do filme seco	Liso, mate
Densidade	1,48 ± 0,05
Viscosidade	45 ± 5 Poises
Teor de sólidos	60 ± 2% em peso
Ponto de inflamação	> 100°C
Tempo de secagem	Superficial: 1 hora Para repintura: 4 horas
Material de aplicação	Trincha ou rolo
Diluição	Água
Limpeza	Água
Rendimento	8 – 10 m ² /L/demão
COV	Valor limite da UE para este produto (cat. IIA/g): 30g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, eflorescência, gordura ou poeira. Substratos demasiados lisos ou vidrados devem ser despolidos com lixa fina.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicação normalmente em 1 demão:

- Aplicar o PROprim, diluído no máximo até 5%.
-

RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

CONSERVAÇÃO

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.

Os valores são determinados em ambiente laboratorial controlado (T = 23 ± 2°C e HR = 50 ± 5%). Consoante a cor do produto, algumas características poderão variar sensivelmente. O comportamento do produto dependerá não só do cumprimento das indicações prescritas, mas também das condições específicas tais como o suporte. As aplicações particulares do produto deverão ser objeto de ensaio prévio e decorrem sob a responsabilidade do Cliente. Para esclarecimento de dúvidas, consultar os serviços técnicos.