

PROtex

Tinta Texturada

DEFINIÇÃO

Tinta texturada mate à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa, apresentando boa cobertura, durabilidade e facilidade de aplicação.

UTILIZAÇÃO

Interior / Exterior

Como acabamento sobre superfícies em reboco, estuque, fibrocimento, betão e outras, disfarça irregularidades dos fundos.

PROPRIEDADES

- . Aplicação fácil
- . Grande durabilidade
- . Disfarça as irregularidades dos fundos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Branco
Aspecto do filme seco	Texturado, mate
Densidade	$1,60 \pm 0,05$
Viscosidade	145 ± 5 P
Teor de sólidos	$55 \pm 2\%$ em volume
Ponto de inflamação	$> 100^{\circ}\text{C}$
Tempo de secagem	Superficial: 2 horas Para repintura: 12 horas
Material de aplicação	Trincha ou rolo
Diluição	Água
Limpeza	Água
Rendimento	$1 - 1,3$ m ² /L/demão
COV	Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 15 g/l COV.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, gordura ou poeira. Em substratos mais alcalinos e em rebocos muito gizantes, aplicar previamente o primário TEKFIX. No interior, sobre estuques e pladur, utilizar o primário PROprim. Em repintura, remover toda a película mal aderente ou fragilizada e aplicar previamente o primário ISOLTEK.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicação normalmente em 2 demãos:

- A primeira diluir a 20%;
- A seguinte, diluir ligeiramente máx. de 5%.

RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

CONSERVAÇÃO

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.

Os valores são determinados em ambiente laboratorial controlado ($T = 23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ e $\text{HR} = 50 \pm 5\%$). Consoante a cor do produto, algumas características poderão variar sensivelmente. O comportamento do produto dependerá não só do cumprimento das indicações prescritas, mas também das condições específicas tais como o suporte. As aplicações particulares do produto deverão ser objeto de ensaio prévio e decorrem sob a responsabilidade do Cliente. Para esclarecimento de dúvidas, consultar os serviços técnicos.