

PROprim

Impression Aqueuse

DEFINITION

Impression pigmentée acrylique en dispersion aqueuse.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Pour la régularisation des supports non pulvérulents et absorbants (plâtre, stuc, béton...).

PROPRIÉTÉS

- . Opacifiant
 - . Régularise l'absorption des supports
 - . Promoteur d'adhérence
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc
Aspect	Lisse Mat
Densité	1,48 ± 0,05
Viscosité	45 ± 5 Poises
Extrait Sec	60 ± 2%, en volume
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 1 heure
	Recouvrable: 4 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	8 – 10 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/g): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres.
Dépolir les supports trop lisses ou plastifiés.

APPLICATION

Application en 1 couche
Appliquer PROprim dilué au maximum à 5%.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être secs. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
