TEKIMPRESS GLY

Impression glycéro

DEFINITION

Impression nourrissante à base de résines alkydes en solution.

DESTINATION

Intérieur

Bloque et uniformise l'absorption des fonds.

Impression en murs et plafonds de tous fonds usuels absorbants du bâtiment (à l'exclusion des métaux et des matériaux alcalins) avant peintures, ratissages ou enduits. Intérieur neuf et entretien.

PROPRIÉTÉS

- . Impression nourrissante
 - . Excellente opacité
 - . Bloque et uniformise l'absorption des fonds
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc
Aspect	Lisse Mat-Velouté
Densité	1,50 ± 0,10
Viscosité	100 ± 5 KU
Extrait Sec	37°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 4 heures Recouvrable: 24 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	DILUANT SYNTHÉTIQUE
Nettoyage	DILUANT SYNTHÉTIQUE
Rendement Théorique	8 – 12 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. IIA/g): 300g/l (2010). Ce produit contient au maximum 300g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres conformes aux normes DTU en vigueur. En entretien, dépolir les supports trop lisses ou plastifiés.

APPLICATION

Application en 1 couche sans dilution.

Dans certains cas spécifiques, diluer jusqu'à 10%.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

12 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.