

# TEKMAT FB PREMIUM

## Peinture acrylique mate Premium

### DEFINITION

Peinture à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, lessivable, à haut niveau de résistance au frottement humide et sec, résistance au polissage dans les tons clairs et foncés, bonne opacité, facile à appliquer et bonne résistance aux agents atmosphériques. Dans les tons foncés, elle est plus résistante que les peintures conventionnelles à la formation de rayures blanches dues à l'usure.

### DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Comme finition sur plâtre, stuc, fibrociment, béton et autres surfaces.

### PROPRIÉTÉS

- . Lessivable
- . Ne lustre pas
- . Excellente opacité
- . Bonne résistance aux agents atmosphériques
- . Très bon rendu

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Teinte</b>	Blanc et Teintes
<b>Aspect</b>	Mat tendu
<b>Densité</b>	1,33 ± 0,03 (pour le blanc)
<b>Viscosité</b>	110 ± 5 KU
<b>Extrait Sec</b>	32 ± 1% en volume en blanc
<b>Point Eclair</b>	> 100°C
<b>Temps de Séchage</b>	Sec au toucher: 30 minutes Recouvrable: 4 heures
<b>Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13300)</b>	Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 microns après 200 cycles de lavage).
<b>Outils</b>	Brosse, rouleau ou pistolet
<b>Dilution</b>	Eau
<b>Nettoyage</b>	Eau
<b>Rendement Théorique</b>	10 – 14 m <sup>2</sup> /L/couche
<b>COV</b>	Valeur limite UE (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV.

### PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres. Sur surfaces absorbantes ou légèrement farinantes, appliquer la sous couche TEKFIX. Appliquer la sous couche TEKPRIM sur support non peints ou sur plaque de plâtre cartonée. En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées et appliquer la sous couche ISOLTEK.

### APPLICATION

Application en 2 couches:

- La 1ère couche diluée entre 5 et 10%
- La suivante jusqu'à 5% au maximum.

### RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

### PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.