TEKMAT PTX

Peinture mate acrylique

DEFINITION

Peinture mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse. Excellente opacité, lavable, facilité d'application, séchage rapide et bonne résistance aux agents atmosphériques.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Finition sur tous supports exempts de plastifiant (plâtre, stuc, béton, ...).

PROPRIÉTÉS

- . Lavable
 - . Très bonne opacité
 - . Excellent garnissant
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Couleurs
Aspect	Mat Poché
Densité	1,48 + 0,02 – pour le blanc
Viscosité	130 ± 5 Poises
Extrait Sec	39 ± 1%, en volume en blanc
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 30 minutes Recouvrable: 4 heures
NF T 36-005	Famille 1 – Classe 7b2
NF T30-804	Classe D2
NF T34-722	E3 V2 W1 A0
NF T84-403	I1
NF P01-010	Qualité environnementale des produits de construction
Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13300)	Classe 3 (perte d'épaisseur du film >20mic e < 70mic, après 200 cycles)
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	10 – 14 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV.

PREPARATION

Conforme à la norme NF DTU 59.1. Les supports doivent être sains, secs et propres. Sur surfaces absorbantes ou légèrement farinantes, appliquer la sous couche TEKFIX. Appliquer la sous couche TEKPRIM sur support non peints ou sur plaque de plâtre cartonnée. En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées et appliquer la sous couche ISOLTEK.

APPLICATION

Application en 2 couches:

- La 1ère couche diluée entre 5 et 10%
 - La suivante jusqu'à 5% au maximum.
-

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.