TEKPRIM

Impression Pigmentée Acrylique

DEFINITION

Impression pigmentée acrylique en dispersion aqueuse.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Pour la régularisation des supports non pulvérulents et absorbants (plâtre, stuc, béton...).

PROPRIÉTÉS

- . Excellente adhérence
 - . Excellente opacité
 - . Facile d'application et séchage rapide
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc
Aspect	Lisse Mat
Densité	1,48 ± 0,05 (NF EN ISO 2811-1)
Viscosité	55 ± 5 Poises
Extrait Sec	61 ± 2%, en volume
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 1 heure Recouvrable: 4 heures
NF T 36-005	Famille 1 – Classe 7b2
Outils	Brosse ou rouleau
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	9 – 12 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/g): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres conformes aux normes DTU en vigueur. Conforme à la norme NF DTU 59.1 pour les finitions peintures, revêtements semi-épais et revêtement épais. Conforme à la norme NF DTU 42.1 et au Cahier des Clauses Techniques pour la réflexion des façades en service pour revêtement souple d'imperméabilité. Dépolir les supports trop lisses ou plastifiés.

APPLICATION

Application en 1 couche sans dilution.

RECOMMANDATION

Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF DTU 59.1, à la norme NF P 74-202 ou à la norme NF DTU 42.1. Les fonds doivent être secs. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.