

IMPRITEK

Impression pigmentée Hydro-Pliolite®

DEFINITION

Impression pigmentée à base de résines Hydro-Pliolite® en dispersion aqueuse.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Pour la régularisation des supports neuf ou en entretien du type béton et enduits de liant hydraulique.

PROPRIÉTÉS

- . Excellente adhérence et fixation sur tous supports
- . Séchage rapide
- . Excellente perméabilité à la vapeur d'eau.

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc Cassé
Aspect	Rugueux Mat
Densité	1,30 ± 0,10
Viscosité	55 ± 5 P
Extrait Sec	35 ± 2%, en volume
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 1 heure Recouvrable: 24 heures
Outils	Brosse ou rouleau.
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	8 - 10 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/h): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être durs, sains, compact, secs et propres. Si nécessaire assainissement cryptologique avec la SOLUTION FONGICIDE ET ALGICIDE.

APPLICATION

Application en 1 couche sans dilution.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

12 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
