PRIMOTEK

Impression Acrylique Multisupport

DEFINITION

Impression monocomposant de polymère acrylique en phase solvant possédant une excellente adhérence et une très bonne résistance à l'eau.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Sur céramiques, y compris céramiques vitrifiées, béton, ciment et autres supports pour lesquels la résistance à l'eau est importante, notamment sur les superficies humides par capillarité. Peut-être recouvert par toutes les peintures en phase aqueuse et certaines en phase solvant.

PROPRIÉTÉS

- . Excellente adhérence
 - . Très bonne résistance à l'eau
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc
Aspect	Lisse Mat
Densité	1,37 ± 0,10
Viscosité	ISO 6 dilué 20% 180 seg
Extrait Sec	49 ± 2%, en volume
Point Eclair	37°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 2 heures Recouvrable: 6 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	DILUANT ACRYLIQUE
Nettoyage	DILUANT ACRYLIQUE
Rendement Théorique	8 – 12 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. IIA/h): 750g/l (2010). Ce produit contient au maximum 750g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres. Si nécessaire, poncer avec une brosse, puis dépoussiérer. En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées.

APPLICATION

Application en 1 couche, diluée entre 10 et 15% avec le DILUANT ACRYLIQUE.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.