TEKFILM SOUS-COUCHE

Couche intermédiaire acrylique

DEFINITION

Couche intermédiaire acrylique en dispersion aqueuse, ayant un aspect satiné.

DESTINATION

Extérieur

Couche intermédiaire des systèmes de rénovation de façade de TEKFILM STRUCTURE ou TEKVELOURS. Résistant à la fissuration.

PROPRIÉTÉS

. Couche intermédiaire des systèmes de rénovation
. Résistant à la fissuration
. Facilité d'application

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc
Aspect	Pâte onctueuse satinée
Densité	1,20+ 0,1
Viscosité	600 ± 100 Poises
Extrait Sec	55 ± 2%, en volume
Point Eclair	> 100ºC
Temps de Séchage	Recouvrable: 24 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	300 – 900 g/m2, selon le système
COV	Valeur limite UE (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 40 g/l COV.
Classification selon NF EN 1062	E5 W3 A4

PREPARATION

Les supports doivent être sains, compacts et secs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression. Les supports peints feront l'objet d'une étude préalable. Si nécessaire, assainissement préalable avec une SOLUTION FONGICIDE ET ALGICIDE. L'utilisation de TEKFILM SOUS-COUCHE est déconseillée en Intérieur.

APPLICATION

Application normalement en 1 couche – Prêt à l'emploi

	A1	A2	A3	A4
Système	Microfissuration existante >0,1mm a 0,25mm	Microfissuration existante <0,5mm	Microfissuration existantee et à venir < 1,25mm	Microfissuration existantee et à venir < 2,5mm
Impression	IMPRITEK			
Traitement des fissures	Réparation avec un Mastique pour fissure et applique une bande marouflée dans TEKFILM SOUS-COUCHE			Réparation avec un Mastique pour fissure
Couche intermédiaire	-	TEKFILM SOUS-COUCHE g/m2 (0,25 L/m2)	TEKFILM SOUS-COUCHE 500 g/m2 (0,417 L/m2)	TEKFILM SOUS-COUCHE + armadura 900 g/m2 (0,750 L/m2)
Couche de finition	TEKFILM STRUCTURE GM 1,17 L/m2 (1,9 Kg/m2) au minimum selon l'aspect de finition souhaité			

Les valeurs indiquées sont déterminées en laboratoire. (T = 23 ± 2ºC e HR = 50 ± 5%). Selon la teinte du produit, les caractéristiques pourront varier sensiblement. Le comportement du produit dépendra de l'application (qui devra être conforme aux indications de la fiche technique), ainsi que des conditions spécifiques telles que le support. Pour toute information complémentaire, consulter nos services techniques.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 5 et 35ºC et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.

Les valeurs indiquées sont déterminées en laboratoire. (T = 23 ± 2ºC e HR = 50 ± 5%). Selon la teinte du produit, les caractéristiques pourront varier sensiblement. Le comportement du produit dépendra de l'application (qui devra être conforme aux indications de la fiche technique), ainsi que des conditions spécifiques telles que le support. Pour toute information complémentaire, consulter nos services techniques.