

TEKLASTIC MAT

Revêtement semi-épais ou Peinture mat acrylique D2/D3

DEFINITION

Revêtement semi-épais ou Peinture mat acrylique en dispersion aqueuse D2/D3.

DESTINATION

Extérieur

Imperméabilisation de surfaces verticales en maçonnerie (plâtre, enduit ciment, fibrociment, béton, ...).

Rénovateur de RPE (Revêtement Plastique Épais) et de ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur).

PROPRIÉTÉS

- . Revêtement semi-épais flexible mat
 - . Imperméable à l'eau mais perméable à la vapeur d'eau
 - . Résistant aux intempéries et à la lumière solaire
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Teintes
Aspect	Poché, Mat
Densité	1,40 ± 0,03 – pour le blanc (NF EN ISO 2811-1)
Viscosité	300 ± 30 Poises
Extrait Sec	53 ± 2%, en volume pour le blanc
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 4 heures Recouvrable: 24 heures
Outils	Brosse ou rouleau texturé à poils longs
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	2,5 - 3,5 m ² /L/couche appliqué comme Revêtement 6 - 8 m ² /L/couche appliqué comme Peinture
COV	Valeur limite UE (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 40 g/l COV.
Classification	NF T34-722 : Revêtement D3 Peut être utilisé en rénovation des systèmes d'imperméabilisation de façades.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres.

Béton banché ou préfabriqué, de type parement soigné et conforme aux normes NF P 18-210 ou norme NF P 10-210 (DTU 23.1 Ou 22.1).

Maçonneries conformes à la norme NF P 10-202 (DTU 20.1), revêtues d'un enduit de liant hydraulique conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1).

Les travaux préparatoires se feront conformément à la norme DTU 59.1.

Sur surfaces absorbantes ou légèrement farinantes, appliquer l'impression TEKFIX.

En intérieur, sur plâtre ou plaque de plâtre cartonnée appliquer l'impression TEKPRIM.

En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées et appliquer l'impression ISOLTEK.

APPLICATION

Application en 2 couches avec les dilutions suivantes :

Comme Revêtement : 1ère couche diluée à 5% et la suivante non diluée

Comme Peinture : 1ère couche diluée à 15% et la suivante à 5%.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
