

TEKOLITE

Peinture Mate Hydro-Pliolite®

DEFINITION

Peinture d'aspect mat profond à base de résines Hydro PLIOLITE® en dispersion aqueuse.

DESTINATION

Extérieur

Finition sur supports en plâtre, fibrociment, stuc, béton et autres spécialement conçu pour les façades et les zones les plus exposées, protection de structures en béton. Finition de grande durabilité pour l'Extérieur.

PROPRIÉTÉS

- . Excellente adhérence au support
 - . Séchage rapide, facilité d'application
 - . Protège le support de la carbonatation grâce à sa résistance à la diffusion de CO₂, laisse respirer le support et offre une bonne résistance aux agents atmosphériques.
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Couleurs
Aspect	Mat Profond
Densité	1,48 + 0,10 – pour le blanc
Viscosité	75-85 P
Extrait Sec	68 ± 2%, en poids en blanc
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 1 heure Recouvrable: 12 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	6 – 8 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. IIA/a): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/l COV.
Classification EN 1062-1	E3- V1-W2-A0-C1

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres. Sur surfaces absorbantes ou légèrement farinantes, appliquer l'impression IMPRITEK. En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées et appliquer l'impression ISOLTEK. Sur les surfaces contaminées avec des mousses, algues assainir au préalable avec la SOLUTION FONGICIDE ET ALGICIDE.

APPLICATION

Application en 2 à 3 couches:

- La 1ère couche diluée entre 10 et 15%
 - Les suivantes ; prêt à l'emploi (ou jusqu'à 5% maximum).
-

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
