TEKPROTECT

Peinture minérale mate à base de silicate

DEFINITION

Peinture minérale à base de silicate de potassium en dispersion aqueuse, présentant une finition totalement mate comme la chaux.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Comme finition sur tous supports exempts de plastifiant (plâtre, stuc, béton...).

Utilisé pour la protection et décoration de monuments, églises, bâtiments anciens.

PROPRIÉTÉS

- . Excellente résistance à la lumière et aux agents atmosphériques
- . Excellente adhérence sur support minéraux
- . Grande perméabilité à la vapeur d'eau

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Couleurs
Aspect	Lisse Mat
Densité	1,45 + 0,15 – pour le blanc
Viscosité	80 + 5 KU
Extrait Sec	36 ± 2%, en volume en blanc
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 30 minutes Recouvrable: 4 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	8 - 10 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV.

PREPARATION

La surface doit être propre, sèche, sans humidité, graisse ou poussière. En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées.

APPLICATION

Application en 3 couches:

- La 1ère couche diluée entre 10 et 15%
- Les suivantes, prêt à l'emploi

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.