

TEKPAV ANTIDÉRAPANT

Peinture acrylique monocomposant antidérapante pour sols industriels

DEFINITION

Peinture acrylique monocomposant spécialement conçue pour application sur sols aux caractéristiques antidérapantes.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Pour la peinture des entrepôts et des zones industrielles à trafic moyen sur sols en béton, mortier et céramique poreuse, quand il est nécessaire d'avoir des caractéristiques antidérapantes. Il peut être appliqué sur de grandes surfaces. Pour le marquage au sol, il est possible d'insérer des sphères de verre afin d'améliorer la rétroflexion de la lumière.

PROPRIÉTÉS

- . Antidérapante
- . Grande résistance à l'abrasion
- . Résistance chimique au gasoil et à d'autres carburants ainsi qu'à certains diluants
- . Extrêmement lavable
- . Résistance à l'eau chaude et à la vapeur d'eau
- . Séchage rapide
- . Ne jaunit pas
- . Préparation facile, un seul composant

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et teintes
Aspect	Rugueux
Densité	1,30 ± 0,05 (pour le blanc)
Viscosité	3000-4000 cP
Point Eclair	42°C
Temps de Séchage	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 8 heures
Outils	Rouleau à poils court
Dilution	Diluant acrylique
Nettoyage	Diluant acrylique ou diluant cellulosique
Rendement Théorique	6 – 8 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. IIA/i): 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres. En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées. Retirez la graisse et les contaminants avec un diluant ou un décapant. Poncer les surfaces lisses et brillantes.

APPLICATION

Appliquer la première couche diluée à 10% pour une meilleure adhérence au support.

Appliquer ensuite 1 ou 2 couches supplémentaires sans dilution ou diluées au maximum à 5% (Diluant Acrylique).

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être secs. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.

Les valeurs indiquées sont déterminées en laboratoire. (T = 23 ± 2°C e HR = 50 ± 5%). Selon la teinte du produit, les caractéristiques pourront varier sensiblement. Le comportement du produit dépendra de l'application (qui devra être conforme aux indications de la fiche technique), ainsi que des conditions spécifiques telles que le support. Pour toute information complémentaire, consulter nos services techniques.