

SOUS COUCHE BOIS

DEFINITION

Impression alkyde de séchage rapide.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Couche intermédiaire avant la laque de finition ou directement sur les supports en bois.

PROPRIÉTÉS

- . Application directement sur supports en bois
 - . Excellente pouvoir de remplissage
 - . Séchage rapide
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc
Aspect	Lisse Mat
Densité	1,40 ± 0,10
Viscosité	150-200 sec.
Extrait Sec	50 ± 2%, en volume
Point Eclair	>37°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 1 heure Recouvrable: 24 heures minimum
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	DILUANT SYNTHÉTIQUE
Nettoyage	DILUANT SYNTHÉTIQUE
Rendement Théorique	10 – 12 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. IIA/g): 350 g/l (2010). Ce produit contient maximum 350 g/l COV.

PREPARATION

Les supports doit être exempt de graisse et poussière. Si nécessaire, poncer et s'assurer que les supports sont bien secs et propres.

En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées.

APPLICATION

Application normalement en 2 couches:

- La 1ere diluée jusqu'à 5%, quand directement appliquer sur bois.
- La suivante, diluée de 0 à 5%.

Afin d'améliorer sa finition, poncer les différentes couches de SOUS-COUCHE BOIS.

La SOUS-COUCHE BOIS doit être recouverte par les produits TEKLAC'S ou TEKLAC'AQUA.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

12 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
