TEKFLOOR

Vitrificateur PU aqueux pour parquets

DEFINITION

Vitrificateur monocomposant en phase aqueuse satiné à base de copolymère polyuréthane.

DESTINATION

Intérieur

Recommandé pour vernir et protéger les parquets neufs ou en entretien. Protection et décoration de parquets en usage domestique intensif.

PROPRIÉTÉS

- . Film dur et résistant à l'abrasion
 - . Odeur peu intense
 - . Séchage rapide et une application facile
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Incolore
Aspect	Lisse Satiné
Brillance	30 (angle de 60°)
Densité	1,03 ± 0,02
Viscosité	30 ± 10 P
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 1 heure / Recouvrable: 3 heures Circulation : après 24 heures / Résistant à l'abrasion: après 5 jours
Outils	Brosse ou rouleau
Dilution	Produit prêt à l'emploi. Si nécessaire diluer jusqu'à 5% à l'eau afin d'ajuster la viscosité.
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	10 – 12 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/i): 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être secs, sains et propres. - En entretien, décapage total des anciens vernis en éliminant toute trace d'ancien fond tel que vitrificateur, huile ou cire afin de ne pas compromettre l'adhérence ni l'aspect final de la finition.

- Bois neuf: Poncer au grain moyen P120-P150, dans le sens des fibres du bois. Déconseiller sur bois exotiques très denses (supérieurs à 1000 kg/m³). Un test préalable sur ce type de bois est recommandé. Aspect conservant la teinte initiale du bois. Pour une finition modifiant la couleur du bois, appliquer auparavant une couche de TEKLASUR dans la teinte souhaitée.

- En entretien: Décaper tous les anciens vernis mal adhérents, puis procéder de la même façon que sur bois neuf.

APPLICATION

Application normal en 3 couches. Pour une meilleure finition, poncer après chaque couche de préférence à la laine d'acier n° 0 ou au grain P220 ou supérieur superfine.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.