

TEKLASUR

Lasure Satinée Acrylique

DEFINITION

Lasure d'aspect satiné aux résines acrylique en dispersion aqueuse.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Pour la protection et décoration du bois.

PROPRIÉTÉS

. Finition satinée

. Excellente résistance à l'humidité, aux intempéries et au développement des microorganismes.

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Incolore, Chêne Naturel, Chêne Moyen, Pin, Châtaignier, Cerisier, Acajou, Noyer, Blanc, Gris
Aspect	Satiné
Densité	1,03 ± 0,02
Viscosité	85 ± 5 KU
Extrait Sec	21 ± 2%, en volume
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 1 – 2 heures Recouvrable: 10 – 12 heures
Outils	Brosse
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	10 – 12 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/e): 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 130 g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres. Il est nécessaire de poncer le bois pour éliminer les éventuelles présences d'huile ou cire. Décapage des anciens vernis.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi. Si nécessaire diluer jusque 5% à l'eau afin d'ajuster la viscosité.

Application en 2 à 3 couches.

La teinte s'obtient après application de 2 couches.

Poncer entre chaque couche de préférence avec de la laine d'acier n° 0 ou avec une feuille abrasive super fine.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
