

TEKWOOD'S

Peinture satinée glycéro pour bois

DEFINITION

Peinture satinée, impression et finition, microporeuse aux résines alkydes en solution. Résistant aux intempéries et bon pouvoir opacifiant et garnissant.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Impression et finition pouvant être utilisée sur bois, en entretien et support neuf.

PROPRIÉTÉS

- . Protection et décoration du bois
- . Peinture Microporeuse, laisse respirer le support
- . Respecte la structure du bois

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et couleurs
Aspect	Satin
Densité	1,33 ± 0,05 (pour le blanc)
Viscosité	30 ± 5 P
Extrait Sec	78 ± 2%, en volume (pour le blanc)
Point Eclair	> 30°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 6 - 8 heures Recouvrable: 24 heures
Outils	Rouleau, brosse ou pistolet
Dilution	DILUANT SYNTHÉTIQUE
Nettoyage	DILUANT SYNTHÉTIQUE
Rendement Théorique	8 – 10 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/d): 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 300 g/l COV.

PREPARATION

Sur bois ou sur anciennes peintures, TEKWOOD'S peut être appliqué directement, après décapage. Les supports doivent être sains, secs et propres. Dégraisser au Xylène tous les bois tropicaux et résineux. En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées par ponçage ou décapage

APPLICATION

Application en 2 couches:

- Produit prêt à l'emploi pouvant être dilué au maximum à 5%

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

12 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
