PRIMAIRE METAUX'AQUA

Primaire acrylique aqueux antirouille

DEFINITION

Primaire acrylique aqueux antirouille sans métaux lourds avec très peu de composés organiques volatils.

DESTINATION

Intérieur/Extérieur

Pour la préparation et la protection anticorrosion des métaux ferreux et non ferreux tels que l'acier neuf, l'acier galvanisé et les alliages légers traités.

PROPRIÉTÉS

- . Préparation et protection des métaux ferreux et non ferreux
 - . Facilité d'application
 - . Inodore
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Gris
Aspect	Mat tendu
Densité	1,32 ± 0,03
Viscosité	3000 ± 500 m.Pa.s
Extrait Sec	30 ± 2%, en volume
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Superficiel : 45 mn Au toucher : 2 h Recouvrable : 8 h
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau ou Diluant Cellulosique après séchage
Rendement théorique	10 – 12 m ² /L
COV	Valeur limite UE (cat. A/i): 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 8 g/l COV.

PREPARATION

La surface doit être exempte de corrosion, de graisse, de poussière ou de tout autre corps étranger. Un sablage chimique ou abrasif et un dégraissage approprié peuvent être effectués. Il faut appliquer immédiatement la peinture de finition dès que le primaire est sec.

APPLICATION

Application normalement en 1 couche :

- Au pinceau ou au rouleau, appliquer **PRIMAIRE METAUX'AQUA** tel quel ou légèrement dilué à l'eau (jusqu'à 5% maximum pour ajuster la viscosité)
 - Au pistolet, appliquer **PRIMAIRE METAUX'AQUA** dilué à 10% d'eau.
-

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.

Les valeurs indiquées sont déterminées en laboratoire. (T = 23 ± 2°C e HR = 50 ± 5%). Selon la teinte du produit, les caractéristiques pourront varier sensiblement. Le comportement du produit dépendra de l'application (qui devra être conforme aux indications de la fiche technique), ainsi que des conditions spécifiques telles que le support. Pour toute information complémentaire, consulter nos services techniques.