

TEKBARDAGE

Peinture acrylique pour bardages

DEFINITION

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse spécialement formulée pour application directe sur bardages prélaqués.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Protection et décoration des bardages métalliques prélaqués en polyester, polyester siliconé, Plastisol[®]. Utilisation en travaux neuf et en entretien.

PROPRIÉTÉS

- . Propriété anti flash rusting (pas de remontée de rouille à travers le film)
- . Facilité d'application
- . Application directe sur bardages prélaqués

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Couleurs
Aspect	Satiné
Brillance	30 ± 5 – angle 60°
Densité	1,30 + 0,05 – pour le blanc
Extrait Sec	44 ± 2%, en volume en blanc
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 1 heure Recouvrable: 6 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	8 – 11 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/d): 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.
AFNOR	NFT 36-005 Famille I – Classe 7b2

PRÉPARATION

Sur bardages prélaqués, dégraisser, nettoyer, brosser et gratter St3 les zones endommagées ou corrodées. Après séchage des supports, réparer les zones d'acier nu avec un primaire anticorrosion adéquat. Sur fer, acier, métaux non ferreux ou galvanisés utiliser le PRIMAIRE METAUX.

APPLICATION

Application normalement en 2 couches:
- Au rouleau ou à la brosse, diluer jusqu'à 5%
- Au pistolet, diluer jusqu'à 10%.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
