

TEKFORJA

Laque antirouille aspect forgé

DEFINITION

Laque brillante à base de résine alkyde uréthane et de additifs spéciaux qui empêchent la corrosion.
Laque antirouille pouvant être appliquée directement sur les surfaces possédant de la rouille.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Support métaux ferreux. Permet l'élimination des résidus de rouille sur surfaces métalliques.

PROPRIÉTÉS

- . Sous couche et finition en 1 seul produit
 - . Protection anticorrosion
 - . Application directe sur support rouillé
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Gris Anthracite
Aspect	Fer Forgé
Densité	1,55 ± 0,15
Viscosité	20 ± 5 SP 6 50 rpm
Extrait Sec	76 ± 2%, en volume
Point Eclair	> 30°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 4 – 6 heures Recouvrable: 16 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	DILUANT SYNTHÉTIQUE
Nettoyage	DILUANT SYNTHÉTIQUE
Rendement Théorique	6 – 8 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/i): 500 g/l (2010). Ce produit contient maximum 500 g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être secs, sains et propres.

Retirer la rouille et la peinture ancienne non adhérente et poncer si nécessaire.

TEKFORJA fonctionne comme sous-couche et finition.

APPLICATION

Appliquer 2 à 3 couches de TEKFORJA de mode à obtenir un film sec d'épaisseur supérieure à 100 microns.

Appliquer sans dilution ou diluer au maximum à 5%.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

12 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
