TEKLAC'IND

Laque glycérophtalique industrielle

DEFINITION

Laque brillante glycérophtalique industrielle aux résines alkydes en phase solvant.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Finition sur support métallique, machines et structures industrielles. (a)

PROPRIÉTÉS

- . Séchage rapide
 - . Excellente tenue de la couleur
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc, Vert (Ral 6005) et Noir (Ral 9017)
Aspect	Tendu Brillant
Densité	1,10 ± 0,15 pour le blanc
Viscosité	90 ± 5 ISO 6
Extrait Sec	46 ± 2%, en volume en blanc
Point Eclair	21°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 15 – 20 minutes Recouvrable: 1 - 8 heures
Outils	Pistolet. Brosse ou rouleau pour les petits travaux
Dilution	DILUANT INDUSTRIEL pour application au pistolet DILUANT ACRYLIQUE pour application à la brosse ou au rouleau
Nettoyage	DILUANT INDUSTRIEL
Rendement Théorique	9 – 11 m ² /L/couche
COV	< 520g/L

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres. Appliquer un primaire anticorrosion adéquat.

Sur fer, acier, métaux non ferreux ou galvanisés utiliser le PRIMAIRE MÉTAUX.

En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées, poncer et s'assurer que les supports sont bien secs et propres.

APPLICATION

Application normalement en 2 couches.

Diluer de 10 à 15%.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

12 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.

a) Selon les Directives 1999/13/CE et 2004/42/CE, ce produit peut être utilisé sans limitation dans les installations enregistrées ou autorisées. Les installations de petites dimensions ne pourront pas appliquer ce produit comme revêtement de tous composants des constructions.