

TEKLAC'AQUA MAT

Laque Acrylique

DEFINITION

Laque acrylique mate en phase aqueuse, résistante au jaunissement et aux intempéries, bonne résistance domestique et lavable.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Finition pouvant être utilisée sur métaux et bois. Particulièrement recommandée pour les écoles et les hôpitaux. La durabilité en Extérieur du produit est plus limitative que pour TEKLAB'AQUA Satin ou Brillant.

PROPRIÉTÉS

- . Lavable
- . Facilité d'application
- . Excellente résistance au jaunissement et aux intempéries

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Couleurs
Aspect	Tendu Mat
Brillance	5 ± 5
Densité	1,32 ± 0,05 – pour le blanc
Viscosité	60 ± 3KU
Extrait Sec	38 ± 2%, en volume en blanc
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 1 heure Recouvrable: 6 heures
Résistance à l'abrasion humide	
NP 4378	Type II (5000 cycles à l'abrasion humide)
EN 13300	Classe 1 (perte d'épaisseur du film <5 mic, après 200 cycles)
NF P01-010	Qualité environnementale des produits de construction.
NF T36-005	Famille 1 – Classe 7b2
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	12 – 15 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/b): 100 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.

PREPARATION

Conforme à la norme NF DTU 59.1. Les supports doivent être sains, secs et propres. En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées. Sur bois, appliquer la SOUS-COUCHE BOIS et poncer. Sur métaux, appliquer un primaire anticorrosion adéquat.

APPLICATION

Application normalement en 2 à 3 couches:

- Au rouleau ou à la brosse, diluer jusqu'à 5%
- Au pistolet, diluer jusqu'à 10%.

Sur béton, recommandation de 3 couches.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.