

TEKLAC'PU SATIN

Laque polyuréthane aqueuse

DEFINITION

Laque à base d'une dispersion acrylique polyuréthane monocomposant en phase aqueuse présentant un aspect satiné, faible odeur, séchage rapide, grande facilité d'entretien et ne jaunit pas.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Impression et finition pouvant être utilisée sur métaux et bois.

PROPRIÉTÉS

- . Grande dureté du film sec à cœur
- . Excellent tendu
- . Stable dans le temps

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Couleurs (sur consultation)
Aspect	Satin tendu
Brillance à 60°	30 ± 3
Densité	1,27 ± 0,05 (pour le blanc)
Viscosité	30 ± 10 P
Extrait Sec	52 ± 2%, en volume (pour le blanc)
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 2 heures Recouvrable: 5 heures
Outils	Rouleau, brosse ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	12 – 14 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/d): 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.

PREPARATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres.

Sur bois, appliquer la SOUS-COUCHE BOIS.

Sur métal, appliquer un primaire anticorrosion adapté

En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées.

APPLICATION

Application normalement en 2 couches:

- Au rouleau ou à la brosse, diluer jusqu'à 5%
- Au pistolet, diluer jusqu'à 10%

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
